

IL 125 (DURACID-T250-25) 2050-014251

AkzoNobel

Typ av produkt 2-komp. Syrahärdande Transparent Lack	Lagringstid 24 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.																
Användningsområde Möbler / Invändiga snickerier	Lagringsförhållande Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden.																
Ytterligare information Produkten innehåller mindre än 1% aromatiska lösningsmedel baserad på sprutfärdig blanding.	Metoder Sprutning / Ridåmaskin																
Förpackning 2050-014251-120 - 10 L 2050-014251-200 - 20 L	Blandningsföreskrifter Lack:Härdare 10:1 volymsdelar																
Syrahärdande Produkter Produkten uppfyller kraven enligt E1-nivån avseende formaldehydspaltning. Detta innebär att produkten använd med enligt oss rekommenderade förhållande ger en formaldehyd spaltning under 0,124 mg/m ³ luft (testad enligt EN 717-1). Eftersom ett antal faktorer, som kvalitén på underlaget, torkförhållande, filmtjocklek etc. påverkar halten formaldehyd som spaltas, måste slutprodukten testas i varje enskilt fall så att den aktuella emissions nivån kan verifieras. Syrahärdande produkter kan orsaka en röd missfärgning på till exempel bok, björk och fur.Färdigblandad lack ska förvaras i original förpackningen eller syrabeständigt material, men tillåter inte lagring mer än 24 timmar för att undvika missfärgning.	Appliceringsviskositet 15-40 sec DIN kopp 4 @ 20 °C beroende på appliceringsutrustning. Mängd- och val av förtunning beror på applicerings- och torkförhållande.																
Bindemedel Alkyd / Amino bindemedel	Appliceringsmängd Max. 3x110 g/m ² våt film																
Torrhalt Ca. 30 % (vikt)	Brukstid 3 Dagar @ 20 °C																
Leveransviskositet Ca. 100-110 sek DIN kop 4 @ 23 °C	Rengöring 6500-008001																
Densitet Ca. 0,95 kg/l	Tomemballage Deponeras enligt lokala föreskrifter.																
Härdare 7200-003001	Termisk Tork <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatur (°C)</th> <th>20</th> <th>40</th> <th>60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tid till (min)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Slipbar</td> <td>60</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Staplingsbar.</td> <td>120-180</td> <td>30</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatur (°C)	20	40	60	Tid till (min)				Slipbar	60	20	10	Staplingsbar.	120-180	30	10
Temperatur (°C)	20	40	60														
Tid till (min)																	
Slipbar	60	20	10														
Staplingsbar.	120-180	30	10														
Förtunnare 6500-004001 THINNER 112	Ytterligare torkinformation Torkningen beror på olika förhållande såsom appliceringsmetod, applicerad mängd, tid etc. Kontakta våra tekniker för ytterligare information rörande torkförhållanden.																
	Glans Ca. 25 GU @ 60°.																

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ
 Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

IL 125 (DURACID-T250-25)

AkzoNobel

Information om hälsa, säkerhet och miljö

Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel