

IL 190 (DURACID-T250-90) 2050-019901

AkzoNobel

Typ av produkt 2-komp. Syrahärdande Transparent Lack	Förtunnare 6500-004001 THINNER 112 6500-025001 THINNER 259																				
Användningsområde Möbler / Invändiga snickerier	Lagringstid 24 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.																				
Ytterligare information Produkten innehåller mindre än 1% aromatiska lösningsmedel baserad på sprutfärdig blanding.	Lagringsförhållande Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden.																				
Förpackning 2050-019901-200 - 20 L	Metoder Sprutning / Ridåmaskin																				
Alternativa produktnummer 52189	Appliceringsförhållande Mellan 20-25 °C för substrat, luft och material vid ca. 55 % R.H.																				
Anmärkningar IL 190 är blank och kan även användas till att höja glansen i syrahärdande klarlacker (IL lackerna) och täckfärger (Proff, Träff). Tillsättning/blanding rekommenderas från fall till fall.	Blandningsföreskrifter Lack:Härdare 10:1 volymsdelar																				
Syrahärdande Produkter Syrahärdande produkter kan orsaka en röd missfärgning på till exempel bok, björk och fur.Färdigblandad lack ska förvaras i original förpackningen eller syrabeständigt material, men tillåter inte lagring mer än 24 timmar för att undvika missfärgning.	Appliceringsviskositet 25-40 sec DIN kopp 4 @ 23 °C beroende på appliceringsutrustning. Mängd- och val av förtunning beror på applicerings- och torkförhållande.																				
Bindemedel Alkyd / Amino bindemedel	Appliceringsmängd Ca. 110 g/m ² våt film																				
Torrhalt Ca. 63 % (vikt)	Brukstid 1 Dag @ 20 °C																				
Leveransviskositet Ca. 47-53 sek DIN kop 4 @ 23 °C	Rengöring 6500-008001																				
Densitet Ca. 1,00 kg/l	Tomemballage Deponeras enligt lokala föreskrifter.																				
Härdare 7200-003001	Termisk Tork																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatur (°C)</th> <th>20</th> <th>40</th> <th>60</th> <th>80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tid till (timmar)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Slipbar</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Staplingsbar.</td> <td>24</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatur (°C)	20	40	60	80	Tid till (timmar)					Slipbar	4	2	1	0,5	Staplingsbar.	24	2	1	0,5
Temperatur (°C)	20	40	60	80																	
Tid till (timmar)																					
Slipbar	4	2	1	0,5																	
Staplingsbar.	24	2	1	0,5																	

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagens produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

IL 190 (DURACID-T250-90)

AkzoNobel

Ytterligare torkeinformer

Torkningen beror på olika förhållande såsom appliceringsmetod, applicerad mängd, tid etc. Kontakta våra tekniker för ytterligare information rörande torkförhållanden.

Glans

Ca. 90-95 GU @ 60°. Den slutliga glansen beror på olika förhållande t ex. appliceringsmetod, applicerad mängd, torkförhållande etc.

Information om hälsa, säkerhet och miljö

Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel