

TRÄFF 30 NCS S 0502-Y (DURACIDCOLOR-T430-30-S0502-Y) 2150-766301

AkzoNobel

Typ av produkt 2-komp. Syrahärdande Pigmenterat Top Coat	Blandningsföreskrifter Lack:Härdare 10:1 volymsdelar																				
Användningsområde Möbler / Invändiga snickerier	Appliceringsviskositet Konventionell sprutning 20-30 sec DIN kopp 4 @ 23 °C																				
Ytterligare information Produkten är tixotropisk med bra häng, vilket också gör den lämpad för applicering av kanter och profiler.	Appliceringsmängd Ca. 110 g/m ² våt film																				
Förpackning 2150-766301-200 - 20 L	Brukstid Ca. 24 timmar @ 23 °C																				
Lämplig Primer US Grund, Proff / Träff Primer	Rengöring Tvätt thinner eller 6500-008001																				
Bindemedel Alkyd / Amino bindemedel	Tomemballage Deponeras enligt lokala föreskrifter.																				
Torrhalt Ca. 74 % (vikt)	Termisk Tork <table border="1"><thead><tr><th>Temperatur (°C)</th><th>20</th><th>40</th><th>60</th><th>80</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tid till (min)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Slipbar</td><td>240</td><td>120</td><td>60</td><td>20</td></tr><tr><td>Staplingsbar.</td><td>1200</td><td>240</td><td>60</td><td>20</td></tr></tbody></table>	Temperatur (°C)	20	40	60	80	Tid till (min)					Slipbar	240	120	60	20	Staplingsbar.	1200	240	60	20
Temperatur (°C)	20	40	60	80																	
Tid till (min)																					
Slipbar	240	120	60	20																	
Staplingsbar.	1200	240	60	20																	
Leveransviskositet Tixotropisk	Ytterligare torkinformation Torkningen beror på olika förhållande såsom appliceringsmetod, applicerad mängd, tid etc. Kontakta våra tekniker för ytterligare information rörande torkförhållanden.																				
Densitet Ca. 1,26 kg/l	Glans Ca. 30 GU @ 60°. Den slutliga glansen beror på olika förhållande t ex. appliceringsmetod, applicerad mängd, torkförhållande etc.																				
Härdare 7200-003001	Kulör NCS S 0502-Y																				
Förtunnare 6500-004001	Information om hälsa, säkerhet och miljö Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.																				
Lagringstid 24 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.																					
Lagringsförhållande Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden.																					
Metoder Sprutning																					

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel