

SUPERCRYL B01 (AQUALITCOLOR AC-T460-35- B01) 3225-771351

AkzoNobel

Typ av produkt Vattenburen Pigmenterat Top Coat	Lagringstid 12 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.																
Användningsområde Möbler / Invändiga snickerier	Lagringsförhållande Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden. Förvaras frostfritt. Får ej utsättas för temperaturer lägre än 5°C.																
Förpackning 3225-771351-120 - 10.8 L 3225-771351-200 - 18 L	Metoder Högtryckssprutning / Airmix sprutning / Konventionell sprutning																
Lämplig Primer Aqua Surf, UV Sealer/Primer	Appliceringsförhållande Mellan 20-25 °C för substrat, luft och material vid ca. 55 % R.H.																
Anmärkningar Supercryl B01 är snabbtorkande och ger en fyllig yta , med en mycket bra ythårdhet. Kvaliteten är anpassad till Wood coatings kulörbrytssystem för vattenburna industriprodukter (AquaFlex Colorants).	Appliceringsviskositet Levereras färdig för applicering.																
Vattenburna Produkter OBS: Kontinuerlig omrörning av produkten rekommenderas inte. Stor risk att produktens fysikaliska egenskaper förändras negativt såsom t ex intjockning och försämring av skumdämpning. Om större emballage som t ex container används kontakta en tekniker för rådgivning.	Appliceringsmängd Max. 2x120 g/m ² våt film																
Bindemedel Akrylat	Rengöring 8500-070001, därefter rengöring med vatten.																
Torrhalt Ca. 46 % (vikt)	Tomemballage Deponeras enligt lokala föreskrifter.																
Leveransviskositet Ca. 90-110 sek DIN kop 4 @ 23 °C Viskositeten på produkten är uppmätt under kontrollerade laboratorieförhållande, metoder och instrument. Andra mätningar gjorda under andra förhållande kan resultera i avvikande resultat.	Termisk Tork <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatur (°C)</th> <th>23</th> <th>40</th> <th>60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tid till (min)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Slipbar</td> <td>120</td> <td>45</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Staplingsbar.</td> <td>240</td> <td>60</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatur (°C)	23	40	60	Tid till (min)				Slipbar	120	45	15	Staplingsbar.	240	60	20
Temperatur (°C)	23	40	60														
Tid till (min)																	
Slipbar	120	45	15														
Staplingsbar.	240	60	20														
Densitet Ca. 1,17 kg/l	Ytterligare torkinformation Supercryl B01 skall torkas vid minst 23°C. Maximal ythårdhet uppnås efter 24-48 timmar. För att uppnå optimal ythårdhet rekommenderas torkning i förhöjd temperatur. En god ventilation krävs vid torkning av vattenburna produkter.																
Förtunnare Vatten																	

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-03-15 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

SUPERCRYL B01 (AQUALITCOLOR AC-T460-35- B01)

AkzoNobel

Glans

Ca. 30-40 GU @ 60°. Den slutliga glansen beror på olika förhållande t ex. appliceringsmetod, applicerad mängd, torkförhållande etc.

Information om hälsa, säkerhet och miljö

Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-03-15 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel