

AQUA COMBI WA 20 TX NCS S 0502-Y 5275-778201

AkzoNobel

Typ av produkt Vattenburen Pigmenterat Top Coat	Lagringsförhållande Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden. Förvaras frostfritt.												
Användningsområde Utvändiga snickerier	Metoder Sprutning												
Ytterligare information Underhåll: Alla skador som uppkommer under transport eller montering skall lagas direkt för att undvika fuktskador. Generellt skall produkten underhållas då ytan visa tecken på nedbrytning.	Appliceringsförhållande Mellan 20-25 °C för substrat, luft och material vid ca. 55 % R.H.												
Förpackning 5275-778201-200 - 20 L 5275-778201-650 - 120 L 5275-778201-820 - 1000 L 5275-778201-830 - 1000 L	Appliceringsviskositet Levereras färdig för applicering.												
Lämplig Primer US Grund, D-Dur Primer, Aqua Primer 205, Aqua Primer 255.	Appliceringsmängd Ca. 125-175 µm våt film												
Anmärkningar AQUA COMBI WA 20 är snabbtorkande, har god fyllighet, bra ythårdhet och bra staplingsegenskaper. Kan användas både som grund- och toppfärg. Appliceras normalt i 2 lager.	Rengöring 8500-070001, därefter rengöring med vatten.												
Bindemedel Akrylat	Tomemballage Deponeras enligt lokala föreskrifter.												
Torrhalt Ca. 52 % (vikt)	Termisk Tork <table border="1"><thead><tr><th>Temperatur (°C)</th><th>20</th><th>40</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tid till (min)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hanterbar</td><td>60</td><td>15</td></tr><tr><td>Staplingsbar.</td><td>180-240</td><td>60</td></tr></tbody></table>	Temperatur (°C)	20	40	Tid till (min)			Hanterbar	60	15	Staplingsbar.	180-240	60
Temperatur (°C)	20	40											
Tid till (min)													
Hanterbar	60	15											
Staplingsbar.	180-240	60											
Leveransviskositet Ca. 37-43 sek DIN kop 6 @ 23 °C	Ytterligare torkinformation Kontakta våra tekniker för ytterligare information rörande torkförhållanden.												
Densitet Ca. 1,24 kg/l	Glans Ca. 20 GU @ 60°. Den slutliga glansen beror på olika förhållande t ex. appliceringsmetod, applicerad mängd, torkförhållande etc.												
Förtunnare Vatten, 0-10 % beroende på appliceringsmetod.	Kulör NCS S 0502-Y												
Lagringstid 12 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.	Information om hälsa, säkerhet och miljö Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.												

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-31 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel